



Mörtelgruppe		CS I nach EN 998-1	Zusammensetzung	Trockenmischung bestehend aus Luftkalk und abgestuften, rundkörnigen Kalksandsteinen.		
Körnung		0 bis 1,0 mm	Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · Feuchtigkeitsregulierend · hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit · atmungsaktiv · keine organischen Bindemittel · gute, rationelle Verarbeitung 		
Verbrauch		ca. 3,0 kg/m ² bei 2 mm Putzdicke	Anwendung	<p>Als mineralischer, nicht hydrophobierter Feinputz zum Verreiben (Filzen) auf Unterputze im Innenbereich.</p> <p>QUARZOLITH Feinputz K10 ist nicht geeignet als Untergrund für Wandfliesen und nicht geeignet für die Applizierung auf glatten Betonflächen.</p>		
Lieferform		<table border="1"> <tr> <td>Sack</td> <td>Silo</td> </tr> <tr> <td>30 kg</td> <td>–</td> </tr> </table>			Sack	Silo
Sack	Silo					
30 kg	–					
			Verarbeitung	<p>QUARZOLITH Feinputz K10 ist ein Handputz. Die Oberfläche wird verrieben (gefilzt) hergestellt.</p> <p>Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.</p> <p>Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C bis max. +30°C betragen. Es ist darauf zu achten, dass während und nach Abschluss der Putzarbeiten für eine ausreichende Belüftung (Stoßbelüftung) gesorgt wird. Eine direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig.</p> <p>Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand. Bei „Handverarbeitung“ einen Sack mit sauberem Wasser lt. Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Freifallmischer homogen und knollenfrei mischen.</p>		
			Putzgrund	<p>QUARZOLITH Feinputz K10 darf nur auf Untergründe, welche den Anforderungen gemäß ÖNORM bzw. DIN entsprechen, appliziert werden.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen, losen Teilen und Trennmitteln sein.</p>		

Putzgrund

Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346 bzw. DIN 18550-1 und 2 zu erfolgen. Für die Ebenföchigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen. Bei kritischen Untergründen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.

Die Trocknungszeiten der Grundputze sind zu beachten. Stark saugende Untergründe sind mit Wasser gleichmäöig vorzunässen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
3 bis 6 Monate lagerföchig.
Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

Für das Verputzen mit QUARZOLITH Feinputz K10 sind insbesondere die EN 13914 Teil 1 und 2, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, die Verarbeitungsrichtlinie 6 bzw. 7 der ÖAP, ÖNORM DIN 18202, DIN 18550 Teil 1 und 2.

Sicherheitshinweise

Enthält Kalkhydrat. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgföchtig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.