



Haftputz KG 20

**ZUSAMMEN-
SETZUNG:**

Trockenmischung entsprechend der Mörtelgruppe CS II nach EN 998-1 (PM II nach ÖNORM B 3340; P IV nach DIN 18550) bestehend aus Kalkhydrat, Gips, Kalksteinsanden von 0 – 1 mm sowie haftungsverbessernden Zusatzstoffen.

ANWENDUNG:

Als einlagiger Haftputz zum Filzen und Glätten in Innenräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit einschließlich häuslicher Küchen. Ausgenommen sind Bäder, Duschkabinen und Nassräume in der Industrie.

PUTZGRÜNDE:

Müssen trocken, tragfähig, frei von Frost, Staub, losen Teilen und Verunreinigungen sein. Die Restfeuchtigkeit im Betonkern darf 2,5% nicht überschreiten. Betonflächen müssen am Vortag mit einer geeigneten Haftbrücke (QUARZOLITH Betohaft o. ä.) beschichtet werden. Beim Verputzen von Spezialputzträgern sind die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.

VERARBEITUNG:

Sackinhalt im sauberen Gefäß in Wasser einstreuen und nach kurzer Sumpfzeit möglichst mit dem Rührquirl zu einem plastischen, knollenfreien, verarbeitungsgerechten Mörtel anrühren. Mörtel mit Brett oder Traufel einlagig auftragen oder mit Putzmaschine aufspritzen und abziehen. Nach ausreichender Versteifung des Putzes leicht annässen, mit Filzscheibe abreiben oder glätten. Der Haftputzmörtel muss 20 Minuten nach Wasserzusatz aufgezogen sein. Nur soviel Mörtel anrühren, wie in der oben genannten Zeit verarbeitet werden kann. Bereits angesteifter Mörtel darf nicht durch erneute Wasserzugabe wieder weichgerührt werden. Gipsverträgliche Anstriche und Beschichtungen erst nach völliger Trocknung des Putzes aufbringen. Keine anderen Materialien beimengen! Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

**TECHNISCHE
DATEN:**

Ergiebigkeit: 1 Sack ergibt mit 20 l Wasser ca. 40 l Nassmörtel
Materialbedarf (Ø Baustellenerfahrungswert): ca. 10 – 12 kg/m² bei ca. 10 mm Putzstärke

**SICHERHEITS-
HINWEIS:**

In QUARZOLITH-KG 20 ist Kalk enthalten. Dieser wirkt alkalisch, daher sind Augen empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Paletten.

LIEFERFORM:

In 40-kg-Säcken

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

**QUALITÄTS-
ÜBERWACHUNG:**

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.