



Saniergroputz SAN 05

**ZUSAMMEN-
SETZUNG:**

Trockenmischung entsprechend der Mörtelgruppe CS II nach EN 998-1 bestehend aus Normzement und Sanden von 0 – 4 mm sowie salzhemmenden Zusatzstoffen.

ANWENDUNG:

Luftporenhaltiger und wasserabweisender Sanierputz auf feuchtem, salzhaltigen Mauerwerk für innen und außen.

PUTZGRÜNDE:

Müssen trocken und gereinigt sein sowie der Fugenmörtel ca. 2 cm ausgekratzt werden. Untergründe müssen mit QUARZOLITH SAN 04 vorgespritzt werden.

VERARBEITUNG:

Mittels Zwangs- bzw. Freifallmischer anrühren. Mischzeit mind. 3 Minuten oder maschinell mittels geeigneter Mörtelpumpe (SMP). Vor dem Auftragen der nächsten Putzlage immer gut aufrauen. Nicht mit anderen Materialien abmischen! Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Die Sanierungsempfehlungen unseres Labors sind zu beachten. Eine dauerhafte Sanierung ist nur dann möglich, wenn die Ursache der Mauerwerksfeuchtigkeit beseitigt ist.

**TECHNISCHE
DATEN:**

Ergiebigkeit: 1 Sack ergibt mit 6 l Wasser ca. 27 l Nassmörtel
Materialbedarf (Ø Baustellenerfahrungswert): ca. 55 – 60 kg/m² bei 30 mm Putzstärke
Mindestputzstärke: 30 mm
Druckfestigkeit: < 5 N/mm²

**SICHERHEITS-
HINWEIS:**

In QUARZOLITH SAN 05 ist Zement enthalten. Dieser wirkt alkalisch; daher sind Augen und empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Paletten.

LIEFERFORM:

In 40-kg-Säcken und in Containern.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

**QUALITÄTS-
ÜBERWACHUNG:**

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.