



Maurerexpress

ZUSAMMENSETZUNG:

Trockenmischung entsprechend der ENF 413-1 "Putz- und Mauerbinder MC 5" bestehend aus Zement, Kalkhydrat, Gesteinsmehl sowie LP-Mittel zur Verbesserung der Atmungsaktivität und der Verarbeitung.

ANWENDUNG:

Hydraulisches Bindemittel zum Mischen von Mörteln und Putzen.

VERARBEITUNG:

QUARZOLITH Maurerexpress wird mit sauberem gemischtkörnigem Sand zB der Körnung 0 – 1 oder 0 – 4 mm und der entsprechenden Wassermenge zu einem konsistenzgerechten Mörtel gemischt. Folgende Mischverhältnisse werden für die einzelnen Anwendungen empfohlen:

	Raumteile Maurerexpress
Mauermörtel	1 : 3
	1 : 4
Grobputz	1 : 4
	1 : 5
Feinputz	1 : 2
	1 : 3

Nicht zugemischt werden dürfen Gips oder Tonerde-Schmelzzement. Zum Mischen sind bauübliche Freifall- oder Zwangsmischer geeignet. Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

SICHERHEITSHINWEIS:

In QUARZOLITH Maurerexpress ist Kalk und Zement enthalten. Diese wirken alkalisch, daher sind Augen und empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Paletten.

LIEFERFORM:

In 40 bzw. 30-kg-Säcken

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

QUALITÄTSÜBERWACHUNG:

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.