



Vormauermörtel VM 85

**ZUSAMMEN-
SETZUNG:**

Trockenmischung entsprechend der Mörtelgruppe M 5 nach EN 998-2 (M 5 nach ÖNORM B 3341; MG III nach DIN 1053) bestehend aus Normzement, Quarzsand und haftungsverbessernden sowie wasserabweisenden Zusatzstoffen.

ANWENDUNG:

Zum Vermauern von Vormauersteinen für das Sicht- und Verblendbauerwerk mit anschließendem Fugenglattstrich. Durch vollfugiges Vermauern – Herstellung von schlagregendichten Mauerwerk. Herausschneiden der Mörtelfuge und nachträgliches Einsetzen von Fugenmörtel entfällt.

VERARBEITUNG:

Von Hand, Zwangs- bzw. Freifallmischer oder durch die vollautomatische Silomischstation. Mischzeit ca. 3 Minuten. Die Verarbeitungszeit liegt wie bei allen herkömmlichen Mörteln je nach Temperatur bei ca. 2 Stunden. In dieser Zeit kein weiteres Wasser zugeben (Farbdifferenz). Das frische Mauerwerk bzw. die glattgestrichene Fuge ist vor direkter Schlagregeneinwirkung, sowie vor zu schneller Austrocknung zu schützen (abhängen von Folie). Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Nicht mit anderen Materialien abmischen!

**TECHNISCHE
DATEN:**

Ergiebigkeit: 1 Sack ergibt mit 6 l Wasser ca. 25 l Nassmörtel
ca. 610 l Nassmörtel/to
Druckfestigkeit: > 5 N/mm²
Trockenrohddichte: ca. 1.750 kg/m³

**SICHERHEITS-
HINWEIS:**

In QUARZOLITH VM 85 ist Zement enthalten. Dieser wirkt alkalisch, daher sind Augen und empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Paletten.

LIEFERFORM:

In 40-kg-Säcken und im Silo.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

**QUALITÄTS-
ÜBERWACHUNG:**

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.