



Fugenbreit FB 220

ZUSAMMENSETZUNG:	Trockenmischung bestehend aus Normzement, Quarzsand bis 1 mm sowie haftungsverbessernden Zusatzstoffen.
ANWENDUNG:	Zum Verfugen von keramischen Wand- und Bodenbelägen für innen und außen bei einer Fugenbreite von 3 – 20 mm.
UNTERGRÜNDE:	Müssen trocken, tragfähig, frei von Frost, Staub, losen Teilen und Verunreinigungen aller Art sein.
VERARBEITUNG:	Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Nicht mit anderen Materialien abmischen!
BEDARF:	Ca. 2 – 3 kg/m ² bei einer Breite und Tiefe von 10 mm.
TECHNISCHE DATEN:	Ergiebigkeit: 1 Sack mit 5 l reinem Wasser anrühren. Rastzeit: ca. 10 Minuten Topfzeit: ca. 2 Stunden
SICHERHEITSHINWEIS:	In QUARZOLITH FB 220 ist Zement enthalten. Dieser wirkt alkalisch, daher sind Augen und empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.
LAGERUNG:	Ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Paletten.
LIEFERFORM:	In 25-kg-Säcken.
SERVICE:	Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.
QUALITÄTS-ÜBERWACHUNG:	Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.