



Pflasterfuge

ZUSAMMENSETZUNG:

Trockenmischung entsprechend der Festigkeitsklasse C 25/30 in Anlehnung an EN 206-1 (C25/30 gemäß ÖNORM B 4710-1) bestehend aus Normzement und Kalksteinsanden von 0 – 2 mm.

ANWENDUNG:

Hoch fließfähiger, frost- und tausalzbeständiger Verfüllmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten für den Außen- und Innenbereich.

UNTERGRÜNDE:

Die Pflasterfläche muss trocken, tragfähig, frei von Frost, Staub, losen Teilen und Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNG:

QUARZOLITH Pflasterfuge mit ca. 6,5 – 7 l Wasser maschinell (zB Durchlauf-, Zwangs-, Freifallmischer oder Rührwerk) anmischen und innerhalb 2 Stunden verarbeiten. Pflaster gut vornässen, Überschusswasser muss durch eine wasserdurchlässige Bettung (QUARZOLITH Bettmörtel) abfließen können. Verfüllmörtel ausgießen und mit Gummischieber verteilen. Nach dem Ansteifen des Mörtels wird die Oberfläche mit einem leichten Wasserstrahl abgespritzt. Nachreinigung mit Sägemehl oder Quarzsand. Reinigung mit Schwammputzmaschine oder Schwambrett ist möglich. Die Bearbeitungszeit ist abhängig vom Saugverhalten der Steine und vorgängig zu bestimmen. Nicht mit anderen Materialien abmischen. Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Vor vorzeitiger Austrocknung schützen und bei hohen Temperaturen feucht halten.

TECHNISCHE DATEN:

Ergiebigkeit: 1 Sack ergibt mit 6,5 – 7 l Wasser ca. 22 l Nassmörtel
Begehbar nach 3 Tagen
Voll belastbar nach 21 Tagen

SICHERHEITSHINWEIS:

In QUARZOLITH Pflasterfuge ist Zement enthalten. Dieser wirkt alkalisch, daher sind Augen und empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Paletten.

LIEFERFORM:

In 40-kg-Säcken.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

QUALITÄTS- ÜBERWACHUNG:

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.