



<b>Festigkeitsklasse</b>	C 16/20 nach EN 206-1	
<b>Körnung</b>	0 bis 4,0 mm	
<b>Materialverbrauch</b>	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Einbaudicke	
<b>Lieferform</b>	<b>Sack</b>	<b>Silo</b>
	-	x

**Zusammensetzung** Trockenmischung bestehend aus Zement, Gesteinskörnungen von 0-4 mm und Zusätzen, mit und ohne Trass.

**Eigenschaften**

- einfache Verarbeitung
- gleichbleibende Qualität
- mineralisches Bauprodukt

**Anwendung** QUARZOLITH Verlegebeton 0-4 findet als Dickbett-Verlegemörtel im Innenbereich für das Versetzen von Plattenbelägen und Natursteinen Anwendung.

**Verarbeitung** QUARZOLITH Verlegebeton wird als Siloware mit Durchlaufmischer geliefert und kann dadurch automatisch gemischt werden. Ein am Silo vorhandener Rüttler darf nicht in Betrieb genommen werden, da es durch einen Rüttelvorgang zum Entmischen des Bauproduktes kommt. Auf gebundenen Tragschichten soll der Verlegebeton eine Schichtdicke von ca. 5 cm aufweisen.

Für das Erreichen einer optimalen Betonqualität ist eine ausreichende Verdichtung erforderlich. Die Wasserzugabe erfolgt je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz und beträgt ca. 50 bis 70 l reines Wasser je Tonne. QUARZOLITH Verlegebeton ist nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

Nach dem Einbringen wird der erdfeuchte Verlegebeton mit der Latte ebenflächig abgezogen. Um eine kraftschlüssige Auflage der Platten in der Bettung zu erreichen, ist vor der Verlegung ein geeigneter Kleber (z.B. QUARZOLITH Steinkleber) auf der Plattenunterseite vollflächig aufzutragen.

Die zur versetzenden Platten und Steine müssen sauber und frei von Verunreinigungen sein. Bei warmer Witterung sind die Platten/Steine mit Wasser zu benetzen.

### Verarbeitung

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Bei Frostgefahr darf QUARZOLITH Verlegebeton nicht verarbeitet werden.

Das Bauprodukt QUARZOLITH Verlegebeton ist nicht kalkausblühungsfrei.

### Untergrund

Der Untergrund/die Tragschichte muss frostfrei sein und ist vor Arbeitsbeginn auf ausreichende Festigkeit, Ebenflächigkeit, Sauberkeit (frei von Staub und Verschmutzungen) und Feuchtigkeitsgehalt zu prüfen.

Stark saugende Untergründe sind vorzunässen und anschließend abtrocknen zu lassen.

### Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

### Sicherheitshinweise

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.