QUARZOLITH®			TECHNISCHE Information	KG12
			www.quarzolith.at	DÜNNSCHICHTPUTZ
			30°C	NG12 MG12
Mörtelgruppe	B3/50/2 nach EN 13279-1		Zusammensetzung	Trockenmischung bestehend aus Gips, Luftkalk und abgestuften Kalksanden.
Körnung	0 bis 1,0 mm		Eigenschaften	 feuchtigkeitsregulierend brandbeständig gute maschinelle Verarbeitung
Verbrauch	ca. 3,0 – 4,0 kg/m² bei 3 mm Putzdicke		Anwendung	Als dünnschichtiger einlagiger Filzputz (Reibeputz und Glättputz) auf glatten Beton-Wänden und -Decken, Gipskartonplatten, Porenbeton-Steinen und auf Unterpuzte im Innenbereich bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3.
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm²			
Lieferform	Sack	Silo	Verarbeitung	QUARZOLITH Dünnschichtputz KG12 darf nur einlagig verarbeitet werden. Die Oberfläche wird verrieben oder geglättet hergestellt.
	30 kg	-		Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C bis max. +30°C betragen. Es ist darauf zu achten, dass während und nach Abschluss der Putzarbeiten für eine ausreichende Belüftung (Stoßbelüftung) gesorgt wird. Es ist notwendig, ein kontinuierliches, zügiges Austrocknen innerhalb der ersten zwei bis drei Wochen nach Putzfertigstellung einzuhalten, um die Bildung einer schlecht saugenden Oberfläche ("Sinterhautbildung") zu vermeiden. Eine direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen. Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand oder Putzmaschine. Bei "Handverarbeitung" einen Sack mit sauberem Wasser It. Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Freifallmischer homogen und knollenfrei mischen. Bei "Maschinenverarbeitung" mit handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen.

QUARZOLITH®	TECHNISCHE Information	KG12
	www.quarzolith.at	DÜNNSCHICHTPUTZ
	Putzgrund	QUARZOLITH Dünnschichtputz KG12 darf nur auf Untergründe, welche den Anforderungen gemäß ÖNORM bzw. DIN entsprechen, appliziert werden. Der Untergrund muss trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und Trennmitteln sein. Betonflächen mit einer Restfeuchtigkeit von mehr als 4,0 Masse-% dürfen nicht verputzt werden. Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346 bzw. DIN 18550 Teil 1 und 2 zu erfolgen. Für die Ebenflächigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen.
		Bei kritischen Untergründen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten. Auf Betonflächen ist eine Haftbrücke (z.B. QUARZOLITH Betohaft) zu verwenden. Stark oder unterschiedlich saugende Untergünde sind mit Wasser gleichmäßig vorzunässen oder mit einem geeigneten saugausgleichenden Voranstrich (z.B. QUARZOLITH Tiefengrund, Betohaft, etc.) zu beschichten.
		Wird QUARZOLITH Dünnschichtputz KG12 auf einen Unterputz appliziert, sind die Mindeststandzeiten des Unterputzes zu berücksichtigen.
	Lagerung	Trocken, auf Holzrosten lagern. 3 bis 6 Monate lagerfähig. Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
	Besondere Hinweise	Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.
		Für das Verputzen mit QUARZOLITH Dünnschicht- putz KG12 sind das insbesondere die EN 13914 Teil 1 und 2, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, die Verarbeitungsrichtlinie VII der ÖAP, ÖNORM DIN 18202, DIN 18550 Teil 1 und 2.
	Sicherheitshinweise	Enthält Kalkhydrat. Haut und Augen schützen. Für detaillierte Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
2/2		

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.