



Norm	DIN EN 13300		Zusammensetzung	Hochwertige, von Weichmachern freie Copolymer-Dispersion, Additive, Wasser und mineralische Füllstoffe.
Verbrauch	ca. 0,2 bis 0,35 l/m ² ca. 0,3 bis 0,5 kg/m ² (Grund- und Deckanstrich)		Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · diffusionsfähig · wasserabweisend · sehr hohe Deckkraft
Ergiebigkeit	ca. 40 bis 65 m ²		Anwendung	Als Fassadenanstrich auf allen gereinigten und tragfähigen mineralischen und organisch gebundenen Putzen für innen und außen.
Trocknungszeit	8 – 12 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit)		Verarbeitung	<p>QUARZOFIN tecline gut aufrühren und mit Roller, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Die Farbe kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, andere Stoffe dürfen nicht beigemischt werden.</p> <p>Für gewöhnlich reichen 2 Anstriche, jedoch ist zwischen den einzelnen Anstrichen eine ausreichende Trockenzeit von 8 – 12 Stunden einzuhalten – bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur, direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten.</p> <p>Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.</p>
Lieferform	Eimer	Palette	Putzgrund	Muss fest, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohl liegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden. Nicht geeignet für waagrechte Flächen mit Wasserbelastung. Vor dem Übermalen der Putzoberfläche hat eine Untergrundprüfung gemäß den Richtlinien zu erfolgen.
	20 kg	24 Eimer		

Lagerung

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 8 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Besondere Hinweise

Weiß oder eingefärbt entsprechend unserer Farbkarte lieferbar. Neben unseren Farbtönen erfüllen wir Ihnen nach Absprache jeden machbaren Farbwunsch. Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen und zu verarbeiten. Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können evtl. Farbabweichung hervorrufen. Ansprüche wegen Farbabweichungen, bedingt durch die genannten Ursachen können nicht geltend gemacht werden.

Sicherheitshinweise

Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.